PROTETTIVI

ACRYFIX

Protettivo vetrificante per mattoncini, pietre, cemento, a base solvente.
Formulato con pregiate resine sciolte in solvente è indicato come protettivo per mattoncini a faccia vista, pietre in genere, murature in cemento ecc. Indicato anche per supporti di ferro, metallo ecc.
E' trasparente, ad azione vetrificante e ad effetto semilucido.
Non assorbe acqua, non è attaccato da salino e da atmosfere corrosive pur essendo permeabile all'aria e conferisce anche una certa antiadesività allo smog.

PREPARAZIONE SUPPORTI
Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE
Pennello - Rullo: 10-20% diluente INODORE.
Spruzzo: 10-20% diluente INODORE.
Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	10-12 mq/LT
Colori	trasparente
Essiccazione	12-14 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	12 ore a 20°C
Viscosità	40 ± 5 mPa. sec viscosimetro c. din. ∅ 4 mm a 25°C
Residuo secco	7%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 20 micron
Peso specifico	0,86 Kg/Lt ± 0,1 a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resine acriliche e stirol acriliche

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.