

ACRYL MAT OVERPAINT

Acryl Mat Overpaint è un protettivo idro-oleorepellente formulato per:

- applicazioni interne
- pitture preesistenti sia di natura inorganica (calce, quarzo, silicati) che organica (polisilossani)
- vecchie pitture degradate e pertanto presentano forte assorbimento d'acqua.

Entra, attraverso i pori capillari, molto in profondità: vari test hanno evidenziato penetrazioni fino a 4-5 mm all'interno dei materiali. Vari test sono stati eseguiti su supporti di diversa natura come cemento, malte cocciopesto, tufo, carparo, marmi vari (carrara-bardiglio, fiorito-rosso, verona-giallo, siena-granito-travertino), pitture e rivestimenti a base di calce, marmorino e i risultati sono stati sempre molto soddisfacenti. Una volta essiccato è invisibile e l'aspetto naturale dei materiali rimane assolutamente inalterato. È permeabile al vapore, la traspirabilità delle varie superfici trattate rimane immutata e inoltre è chimicamente stabile e non si altera a seguito di esposizione ai raggi UV.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e non va diluito. Durante l'applicazione, soprattutto sotto l'azione meccanica del pennello o del rullo, si formano importanti schiume; questo fenomeno, che scompare totalmente in fase di essiccamento, non è pregiudizievole del risultato finale, al contrario è sinonimo di migliore penetrazione nella pietra.

DATI TECNICI

Resa	100-400 gr/mq
Colori	Trasparente
Essiccazione	1 ora a 20°C
Sopraverniciatura minimo	12 ore a 20°C
Viscosità	-
Residuo secco	10 ± 1
Spessore del film	il prodotto è penetrante e non forma nessuna pellicola
Peso specifico	0,91± 0,05 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina acrilica fluorurata
Resistenza al lavaggio	illimitato

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 5°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.