

ANTIROST ECOLOGIK

Antirost Ecologik è un'antiruggine al fosfato di zinco. Formulato a base di resine alchidiche e con agente anticorrosivo a fosfato di zinco che a differenza del cromato ha bassa tossicità, è un'antiruggine dotata di elevato potere coprente e facilità di applicazione. Ottima è l'adesione sui metalli, quindi indicata per la protezione di qualsiasi tipo di supporto ferroso. Sopra verniciabile con smalti alla nitro. Nonostante abbia un'essiccazione rapida, è formulata in modo da avere un ottimo potere bagnante del supporto su cui è applicata.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello-Rullo: 10%-15% con diluente sintetico o acquaragia.

Spruzzo: 10%-20% con diluente nitro.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	7-9 mq/LT
Colori	rosso minio, grigio, rosso ossido
Essiccazione	fuori polvere: 2-3 ore a 25°C completa: 16-24 ore a 20°C
Sopra verniciatura	16 ore a 20°C
Viscosità	tazza Ford a 20°C : 190"-220"
Residuo secco	64% $\pm$ 2
Spessore del film	umido: 80 micron secco: 40 micron
Peso specifico	1,380 Kg/lt $\pm$ 0.1 a 20°C
Punto d'infiammabilità	-
Legante	Alchidico

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Il prodotto nelle prime sei ore dall'applicazione è sensibile all'acqua piovana.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

