

ANTIROST NITER

Antirost Niter è un'antiruggine nitro ad essiccazione rapidissima.

Formulata con resina di nitrocellulosa e resine sintetiche caricata con agenti anticorrosivi di provate proprietà. Dotato di eccellenti caratteristiche quali:

- ottima distensione;
- elevato potere coprente;
- ottima adesione su metalli;
- lunga durata e protezione agli agenti atmosferici.

Consigliata come mano di fondo nei cicli di verniciatura, su carpenteria o manufatti in ferro destinati all'esterno. Sopra verniciabile con smalti alla nitro, clorocaucciù e poliuretanic.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Spruzzo: 15%-20% con diluente nitro.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	7-9 mq/LT	
Colori	grigio, rosso ossido	
Essiccazione	fuori polvere: 3-5 ore a 20°C completa: 4-8 ore a 20°C	
Sopra verniciatura	1-2 ore a 20°C	
Viscosità	tazza Ford a 20°C : 180"-220"	
Residuo secco	73% $\pm$ 2	
Spessore del film	umido: 60-80 micron	secco: 30-40 micron
Peso specifico	1,380 Kg/lt $\pm$ 0.1 a 20°C	
Punto d'inflammabilità	-	
Legante	-	

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Il prodotto nelle prime 6 ore dall'applicazione è sensibile all'acqua piovana.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

