

ANTIROST SINT

Antirost Sint è un'antiruggine sintetica oleofenolica a pennello. Composta da resine alchidiche e agenti anticorrosivi di provate proprietà. Dotato di eccellenti caratteristiche quali:

- pennellabilità;
- dilatazione;
- elevato potere coprente;
- lunga durata e protezione agli agenti atmosferici.

Consigliata per ogni tipo di superficie nei più comuni cicli di protezione del ferro sia verniciato che nuovo. Ideale come fondo di finiture per smalti oleosintetici. Nonostante abbia un'essiccazione rapida, è formulata in modo da avere ottimo potere bagnante del supporto su cui è applicata.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo: 10% - 15% con diluente sintetico o acquaragia;

Spruzzo: 10% - 20% con diluente sintetico o nitro;

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	8-9 mq/Lt	
Colori	rosso ossido, rosso minio, grigio, bianco.	
Essiccazione	fuori polvere: 2-3 ore a 20°C completa: 16-24 ore a 20°C	
Sopraverniciatura	16 ore a 20°C	
Viscosità	tazza Ford a 20°C : 190"-210"	
Residuo secco	73% ± 2	
Spessore del film	umido: 80 micron	secco: 45 micron
Peso specifico	1,5 kg/Lt ± 0.1 a 20°C	
Punto d'inflammabilità	-	
Valore ph	-	
Legante	-	

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Il prodotto nelle prime sei ore dall'applicazione è sensibile all'acqua piovana.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

