

SCHEMA TECNICA

IDROPITTURE PER INTERNI

CAMPO DE' FIORI

Campo de' Fiori è una pittura murale lavabile a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti selezionati, cariche minerali ed additivi speciali. Questi componenti conferiscono al prodotto buon potere coprente, buona pennellabilità, buona dilatabilità e discreta resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

Il prodotto è particolarmente idoneo per le finiture di superfici murali interne che devono apparire di aspetto liscio e opaco.

La particolare profumazione al bouquet di fiori e la facile applicabilità ne fanno un prodotto idoneo per il fai da te.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: diluire con acqua potabile al 40% la prima mano, 30% la seconda mano

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/Lt
Colori	bianco
Essiccazione	6-8 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	4 ore a 20°C
Viscosità	16000 ± 2000 mPa. sec. visc. brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	70% ± 1
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 60-65 micron
Peso specifico	1,7 ± 0,05 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8,8
Legante	acrilico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

