

COLORFIX

Isolante pigmentato a solvente antialcale per supporti sfarinanti e da risanare. Prodotto formulato con resine stirolo acriliche sciolte in solvente, con elevato potere penetrante ed ottima resistenza su intonaci e cemento. È un prodotto altamente traspirante utilizzato come mano di fondo nella preparazione di pareti in quanto:

- consolida il fondo;
- migliora l'adesione del rivestimento;
- migliora la resa e la resistenza delle pitture di finitura;
- ottimizza il consumo delle pitture.

E' indicato come isolante e impregnante per le superfici esterne ed interne che spolverano e per le superfici in gesso.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello-Rullo: 10-20% diluente inodore

Spruzzo: 10-20% diluente inodore

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	12-18 mq/Lt
Colori	Pigmentato
Essiccazione	16 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	12 ore a 20°C
Viscosità	5000 ± 1000 mPa. sec viscosimetro brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	54,5%
Spessore del film	umido: 110 micron secco: 55 micron
Peso specifico	1,260
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resine acriliche e stirolo acriliche

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

