

# SCHEMA TECNICA

## IDROPITTURE PER INTERNI

# DECORTEX

Decortex è una pittura murale idrorepellente-traspirante a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti selezionati, cariche minerali post-trattati ed additivi speciali. Questi componenti conferiscono al prodotto buon potere coprente, buona pennellabilità, buona dilatabilità e buona resistenza allo sfregamento, al lavaggio ed ottima traspirabilità.

Il prodotto è particolarmente idoneo per le finiture di superfici murali sia interne che esterne che devono apparire di aspetto semi-liscio e opaco.

La particolare finitura e la facile applicabilità ne fanno un prodotto idoneo per l'utilizzatore professionale.

### PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

### APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: 20% - 30% sia per la prima che per la seconda mano con acqua potabile

### DATI TECNICI

<b>Resa</b>	8-10 mq/LT
<b>Colori</b>	bianco + colori cartella
<b>Essiccazione</b>	6-8 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
<b>Sopraverniciatura minimo</b>	4 ore a 20°C
<b>Viscosità</b>	26000 ± 2000 mPa. sec. visc. brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
<b>Residuo secco</b>	68% ± 1
<b>Spessore del film</b>	umido: 120 micron secco: 45-50 micron
<b>Peso specifico</b>	1,599 ± 0,05 Kg/Lt a 25°C
<b>Punto di infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Valore ph</b>	9,01
<b>Legante</b>	stirol acrilico

### AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

