

EPOLUX LACK F2

Rivestimento epossidico bicomponente neutro atossico per interno di contenitori idonei al contatto permanente con vino, olio, sostanze alimentari, bevande ed acqua potabile. Idoneo al trattamento di superfici orizzontali (pavimenti) e verticali (pareti).

Conforme al D.M. 21/03/73 e successive modifiche.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico

PREPARAZIONE PRODOTTO

Rimescolare la Base fino a renderla perfettamente omogenea. Se la Base dovesse presentarsi indurita, scaldarla a bagnomaria non oltre i 70°C (superando i 70°C si ha la formazione di grumi insolubili) finchè riprende il suo aspetto pastoso, quindi mescolare accuratamente e lasciar raffreddare a temperatura ambiente prima di aggiungere l'INDURITORE. Versare tutto l'INDURITORE nel barattolo della BASE ed omogeneizzare completamente, mescolando a fondo per almeno 5 minuti, con agitatore meccanico avendo cura di non lasciare residui di BASE non mescolata sui bordi, fondo e pareti del barattolo. Applicare entro 60 minuti.

CONFEZIONI PREDOSATE

1,25 kg di A+B (comp. A kg 1 - comp. B kg 0,25)

7,5 kg di A+B (comp. A kg 6 - comp. B kg 1,5)

DATI TECNICI

Resa	0,190 – 0,260 l/m ²
Colori	ocra – bianco – rosso ossido
Tipo	sistema epossidico a due componenti
Pigmenti e cariche	ossidi minerali, solfati, quarzi
Residuo secco	peso: 100% ca.
Peso specifico	1,65 ± 0,05 Kg/l
Punto di infiammabilità	BASE: + 75°C – INDURITORE: > 100°C
Materia fissa base	97 ± 2%
Materia fissa induritore	81 ± 2%
Solidi in volume miscela	97 ± 2%
Finezza di macinazione	< 40 µm
Densità induritore	1,12 ± 0,05 g/cm ³
Umidità relativa	preferibilmente inferiore a 80%
Rapporto di miscelazione in peso	80 : 20
Diluizione	se necessario etanolo puro
Spessore consigliato per strato	140 - 200 µm
Tempo minimo per ricoprire	12 h a T = 20°C [e U.R. = 60%]
Tempo massimo per ricoprire	24 h a T = 20°C U.R. = 60%

WAGENLACK

SCHEDA TECNICA

LINEA PAVIMENTAZIONI

Tempo di polimerizzazione completa	6 gg a t = 20°C [e U.R. = 60%]
Tipo di applicazione pennello, rullo, airless	pennello, rullo, airless
Applicabile sopra	cemento ed intonaci cementiti, ferro, lamiera zincata, alluminio e leghe leggere, vetroresina
Aspetto del film essiccato	Liscio, brillante
Resistenza termica	- 10°C + 50°C

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 40°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.
- Condizioni di stoccaggio: 12 mesi in ambiente asciutto e fresco, negli imballaggi originali integri.
- Pulizia degli attrezzi: solvente sgrassante.

