

FONDO LACK

Fondo Lack è un fondo universale all'acqua di elevata qualità a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti coloranti selezionati esenti da metalli pesanti tossici (piombo e cromo), cariche minerali inerti e additivi vari.

Lo speciale tipo di legante impiegato conferisce al prodotto ottima resistenza agli alcali e al lavaggio, buon potere coprente, ottima applicabilità e lavorabilità, ottima aderenza, elasticità e carteggiabilità. Queste notevoli caratteristiche e l'assenza di solventi, rendono il prodotto atossico, non infiammabile e privo di odore sgradevole. Il prodotto è particolarmente idoneo come mano di fondo per i supporti in ferro, lamiera zincata, alluminio, legno, plastica, cemento o su superfici murali, posti sia all'interno che all'esterno che devono essere rifinite con smalto all'acqua.

Con presenza di ruggine si consiglia di trattare preventivamente il metallo con convertitore di ruggine all'acqua.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: diluire con acqua potabile 20% prima mano, 30% seconda mano.

DATI TECNICI

Resa	6-7 mq/Lt
Colori	bianco
Essiccazione	2-3 ore a 20°C
Sopraverniciatura	4 ore a 20°C
Viscosità	15000± 2000 mPa. sec. visc. di brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	50%
Spessore del film	umido: 150 micron secco: 40-50 micron
Peso specifico	1,3 kg/Lt ± 0.1 a 20°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	9
Legante	-

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Il prodotto nelle prime sei ore dall'applicazione è sensibile all'acqua piovana.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

