

GUAINA LIQUIDA

Guaina Liquida è un rivestimento elastico tixotropico, in pasta, a base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa, pigmenti selezionati, cariche minerali e additivi speciali. Questi elementi conferiscono al prodotto notevole impermeabilità all'acqua, ottima aderenza al supporto, elasticità permanente, ritorno elastico totale. La caratteristica più importante è quella di rimanere elastico nel tempo, tanto da sopportare senza lesioni gli assestamenti naturali del cemento e i relativi movimenti stagionali. Sostituisce egregiamente la guaina di bitume e come questa può subire un traffico leggero e occasionale. Il prodotto è particolarmente idoneo per impermeabilizzare cemento, comignoli, lamiere ondulate, recinzioni, terrazze, tetti, coperture in genere.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: pronto all'uso, 1-2% con acqua potabile se necessario.

DATI TECNICI

Resa	1-1,5 Lt/mq
Colori	bianco + colori cartella
Essiccazione	8-10 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	8 ore a 20°C
Viscosità	20000 $\pm$ 2000 mPa. sec. visc. brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	44% $\pm$ 1
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 55 micron
Peso specifico	1,142 $\pm$ 0,05 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8-9
Legante	copolimero acrilico modificato
Resistenza al lavaggio	Superiore 30000 colpi spazzola metodo GARDNER DIN 53778
Adesione	ottima GT 0/5B – metodo ISO 2409
Sfarinamento	trascurabile – metodo ISO 4628/6

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di tempo molto umido, pioggia, gelo. Il prodotto nelle prime sei ore dall'applicazione è sensibile all'acqua piovana.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

