

KAT EPOX FULLGRUND

Catalizzatore specifico per fondo epossipoliammidico

Rapporto di miscelazione (A + B):

- In peso: 100 + 20
- In volume: 73+27

Confezioni disponibili

4 kg netti – 1 kg netti – 0,5 kg netti

Peso specifico catalizzato (A + B): 1,56 g/ml

Residuo secco (A + B): % in peso 69
 % in volume 49

Caratteristiche

Diluizione:	10% diluente epossidico
Viscosità di applicazione:	22-24'' T Ford 4
Pot Life:	8 ore a 20°C
Spessore umido:	95 microns diluito
Spessore secco:	50 microns
N. mani:	1
Essiccazione:	ad aria a 20°C
Fuori polvere:	30 minuti
Fuori tatto:	da 1 a 2 ore
In profondità:	da 24 a 36 ore
Polimerizzazione totale:	28 giorni
Intervallo sovraverniciatura:	min 4 ore – max 96 ore
Resa media:	6,3 Mq/Kg – 9,7 Mq/Lt
Consumo medio:	160gr/Mq