LACK 2000

Smalto uretanico non ingiallente inodore. Formulato con resine pregiate e pigmenti di ottima qualità e stabilità alla luce. Dotato di eccellenti caratteristiche quali:

- BRILLANTEZZA: ottima pellicola brillante;
- DILATAZIONE: si stende con estrema facilità;
- SOLIDITA' ALLA LUCE: i colori resistono alla luce nel tempo;
- RESISTENZA ALL'ESTERNO: verso gli agenti fisici e chimici;
- RESISTENZA ABRASIVA: ai lavaggi ripetuti e agli urti.

Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che in esterni.
Di ottima pennellabilità e copertura è disponibile in una vasta gamma di toni RAL.

PREPARAZIONE SUPPORTI
Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE
Pennello - Rullo: 10-15% con diluente inodore
Spruzzo: 20-25% con diluente inodore

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/LT
Colori	bianco + colori cartella
Essiccazione	12-14 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	12 ore a 20°C
Viscosità	120 ± 15 secondi con visc. c din. ∅ 4 mm a 25°C
Residuo secco	65%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 40-45 micron
Peso specifico	1,11 Kg/Lt ± 0,05 a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	uretanico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.