

LACK GUM

Smalto alchidico al clorocaucciù. Formulato con resine pregiate e pigmenti di ottima qualità e stabilità alla luce. Dotato di eccellenti caratteristiche quali: brillantezza, dilatazione, resistenza all'esterno, elasticità. Si applica su tutti i tipi di supporto sia interni che esterni.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennelo - Rullo: 10-15% con diluente sintetico.

Spruzzo: 20-25% con diluente sintetico.

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/LT
Colori	colori cartella
Essiccazione	6 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	24 ore a 20°C
Viscosità	tazza Ford a 20°C : 180» - 210»
Residuo secco	63%
Spessore del film	umido: - secco: -
Peso specifico	1,2
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	-

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.