

LACK M40

Smalto alluminio a rapida essiccazione.

Formulato con resine sintetiche LACK M40 risulta essere di rapida essiccazione e di durezza superficiale. Viene applicato su superfici in ferro come mano a finire previa preparazione del fondo. Trova largo impiego nei più svariati settori artigianali e industriali per le sue caratteristiche quali:

- resistenza agli agenti atmosferici;
- resistenza nel tempo;
- applicazione a spruzzo;
- applicazione a pennello per piccole superfici.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico

APPLICAZIONE E DILUZIONE

Pennello per ritocchi: 5-10% con diluente nitro.

Spruzzo: 15-20% con diluente nitro.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	8 – 10 mq/Lt
Colori	Alluminio ruote
Essiccazione	dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	minimo: 6 ore a 20°C
Viscosità	90 secondi Din 4 a 25°C
Residuo secco	33.04 %
Spessore del film	-
Peso specifico	0,990
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resine alla nitrocellulosa e alchidica

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 5°C e 25°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.