

LACK PURO

Smalto sintetico a pennello. Formulato con resine sintetiche e pigmenti metallici, è uno smalto con eccellenti caratteristiche quali: pennellabilità, distensione, facilità di applicazione.

Di uso universale come mano a finire tanto da avere un'ottima resistenza all'esterno anche in condizioni climatiche aggressive.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo: 3-5% con Diluente sintetico o Acquaragia.

Spruzzo: 5% con diluente nitro.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	10-14 mq/LT
Colori	colori cartella
Essiccazione	12-14 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	12 ore a 20°C
Viscosità	150 ± 20 secondi con visc. c. din. Ø 6 mm a 25°C
Residuo secco	45% ± 1
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 40 micron
Peso specifico	0,96 Kg/Lt ± 0,1 a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina alchidica medio olio

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.