

LACK PUTZ monocomponente

Smalto poliuretanico monocomponente lucido per interni.

E' un prodotto monocomponente che possiede ottime dati di durezza, resistenza, aggrappaggio.

Tali caratteristiche lo rendono idoneo per supporti litoidi, metallici, lignei, con leganti idraulici.

Il suo utilizzo è particolarmente indicato per rendere il cemento plastico, antipolvere, lavabile, idrorepellente e resistente ad olii e grassi.

PREPARAZIONE SUPPORTO

Come descritto nel bollettino tecnico

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello-Rullo: 10% - 15% con diluente poliuretanico.

Spruzzo: 10% - 20% con diluente poliuretanico.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

Resa	8 - 12 mq/Lt
Colori	tinte di cartella
Essiccazione	buona e dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura	minimo: 12 ore a 20°C
Viscosità	150 secondi con visc. c. din. Ø 4 mm a 25°C
Residuo secco	48% ± 3%
Peso specifico	1,110 + 0,1 Kg/Lt
Legante	Poliuretanico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.