

NITROLACK BRILL

Smalto nitro a rapida essiccazione.

Smalto alla nitrocellulosa combinata con resine alchidiche che gli conferiscono:

- rapidità di essiccazione
- eccellente adesione
- elasticità
- durezza superficiale

Disponibile in una serie lucida brillante (Nitrolack Brill) e in una serie satinata (Nitrolack Lux). Tutti i colori resistono allo sfarinamento, alla luce ed hanno ottima copertura e resa; ha inoltre ottima distensione. Ottimo come mano a finire per superfici in ferro e legno previo trattamento specifico con antiruggini o fondo di tipo sintetico o rapida essiccazione. Viene utilizzato nell'industria o nell'artigianato del legno e della carpenteria metallica. Eccellente per radiatori.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUZIONE

Spruzzo o Airless: 15-20% con diluente nitro.

Le percentuali di diluzione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	8 – 10 mq/Lt
Colori	Bianco - Nero
Essiccazione	dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	minimo: 6 ore a 20°C
Viscosità	75 ± 10 secondi con viscosità a tazza di efflusso c. din. Ø 4 a 25°C
Residuo secco	34%
Spessore del film	Umido: 120 micron secco: 40 micron
Peso specifico	1,1 ± 0,1 Kg/LT a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resine alla nitrocellulosa e alchidica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 5°C e 25°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.

