

SCHEDA TECNICA

IDROPITTURE PER INTERNI

NIX WASSER

Nix Wasser è una pittura murale idrorepellente-traspirante a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, pigmenti selezionati, cariche minerali post-trattati ed additivi speciali. Questi componenti conferiscono al prodotto buon potere coprente, buona pennellabilità, buona dilatabilità e buona resistenza allo sfregamento, al lavaggio ed ottima traspirabilità.

Il prodotto è particolarmente idoneo per le finiture di superfici murali sia interne che esterne che devono apparire di aspetto liscio e vellutato opaco.

La particolare profumazione all'essenza di limone e la facile applicabilità ne fanno un prodotto idoneo per l'utilizzatore professionale.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: 20% - 30% sia per la prima che per la seconda mano con acqua potabile

DATI TECNICI

Resa	8-10 mq/LT
Colori	bianco + colori cartella
Essiccazione	6-8 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	4 ore a 20°C
Viscosità	22000 ± 2000 mPa. sec. visc. brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	61% ± 1
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 45-50 micron
Peso specifico	1,56 ± 0,05 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8,8
Legante	vinilico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

