

PLASTIROL

Plastirol è un rivestimento plastico continuo per superfici murali a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, cariche silicee di varia granulometria, additivi speciali e pigmenti coloranti resistenti alla luce che assicurano una buona ritenzione di colore anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie,

Questi componenti conferiscono al prodotto elevato potere riempitivo, rilevante durezza superficiale, ottimo potere coprente, buona applicabilità, buona aderenza e buona resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

Il prodotto è particolarmente idoneo per la decorazione di superfici murali esterne che devono apparire di aspetto liscio o a buccia d'arancia opaco.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: diluire con acqua potabile 40% prima mano, 30% seconda mano per una finitura liscia. Diluire con acqua potabile 20% prima mano, 15% seconda mano per una finitura a buccia d'arancia.

DATI TECNICI

Resa	4-6 lt/m ² finitura liscia; 2-3 lt/m ² finitura a guscio d'uovo
Colori	bianco + colori cartella
Essiccazione	6-8 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	6 ore a 20°C
Viscosità	37000 ± 2000 mPa. sec. visc. brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	77% ± 1
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 50-55 micron
Peso specifico	1,6 Kg/Lt ± 0,05 a 25°C
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	7,6
Legante	vinilico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

