

RAPID LACK BRILL

Smalto sintetico lucido a rapida essiccazione.

Formulato con pregiate resine alchidiche RAPID LACK BRILL risulta essere di rapida essiccazione, di ottime caratteristiche di lucentezza, flessibilità, durezza superficiale. Viene applicato su superfici in ferro come mano a finire previa applicazione con fondo antiruggine del genere ANTIROST SINT o ANTIROST RAPID. Trova largo impiego nei più svariati settori artigianali e industriali per le sue caratteristiche quali: la resistenza agli agenti atmosferici, il mantenimento nel tempo, l'applicazione a spruzzo e l'applicazione a pennello per piccole superfici.

RAPID LACK protegge e abbellisce: utensili, motori elettrici, scaffalature, mobili metallici, macchinari per industria, movimento terra, per agricoltura, mezzi di trasporto, edilizia. È disponibile nei toni RAL di cartella colori.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUZIONE

Pennello per ritocchi: 5%-10% con diluente nitro.

Spruzzo: 15-20% con diluente nitro.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	9 -12 mq/Lt
Colori	tinte RAL
Essiccazione	dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	minimo: 6 ore a 20°C
Viscosità	140 ± 10 secondi con viscosità a tazza di efflusso c. din. Ø 4 a 25°C
Residuo secco	38% ± 5
Spessore del film	Umido: 120 micron secco: 40 micron
Peso specifico	1,16 ± 0,1
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina alchidica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.

