

RAPID LACK LUX

Smalto sintetico opaco a rapida essiccazione.

Formulato con pregiate resine alchidiche RAPID LACK LUX risulta essere di rapida essiccazione, di ottime caratteristiche di flessibilità, durezza superficiale. Viene applicato su superfici in ferro come mano a finire previa applicazione con fondo antiruggine del genere ANTIROST SINT o ANTIROST RAPID. Trova largo impiego nei più svariati settori artigianali e industriali per le sue caratteristiche quali: la resistenza agli agenti atmosferici, il mantenimento nel tempo, l'applicazione a spruzzo e l'applicazione a pennello per piccole superfici.

RAPID LACK protegge e abbellisce: utensili, motori elettrici, scaffalature, mobili metallici, macchinari per industria, movimento terra, per agricoltura, mezzi di trasporto, edilizia. È disponibile nei toni RAL di cartella colori.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUZIONE

Pennello per ritocchi: 5%-10% con diluente nitro.

Spruzzo: 15-20% con diluente nitro.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	9 -12 mq/Lt
Colori	tinte RAL
Essiccazione	dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	minimo: 6 ore a 20°C
Viscosità	140 ± 10 secondi con viscosità a tazza di efflusso c. din. Ø 4 a 25°C
Residuo secco	38% ± 5
Spessore del film	Umido: 120 micron secco: 40 micron
Peso specifico	1,16 ± 0,1
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina alchidica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.

