

SILIGUM BETON

Idrorepellente e protettivo per murature. È un protettivo incolore a base di resina siliconica.

Una muratura esterna trattata con questo prodotto acquista la proprietà di non assorbire l'acqua, di non essere intaccata da salino o da atmosfere corrosive, pur essendo permeabile all'aria.

È facilissimo da applicare, non forma nessuna pellicola e non modifica il colore dei materiali trattati, riduce l'assorbimento di acqua di almeno l'80%.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Può essere applicato a pennello, rullo, vaporizzatori su supporti secchi e privi di polvere. Il tipo ad acqua non va applicato su alluminio o leghe leggere. La resa dall'assorbimento del materiale da trattare. Mediamente con un litro si trattano dai 2 ai 5 mq di superficie. Le superfici da trattare devono essere pulite accuratamente con una spazzola ed eventualmente lavate con acqua acidulata (acido muriatico diluito al 2% con acqua) per eliminare le efflorescenze; inoltre di devono sigillare le fessure che si fossero prodotte nella muratura a causa del gelo e delle intemperie.

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/LT
Colori	trasparente
Essiccazione	-
Sopraverniciatura minimo	-
Viscosità	10 ± 2 mPa. sec viscosimetro c. din. Ø 4 mm a 25°C
Residuo secco	5%
Spessore del film	il prodotto è penetrante e non forma nessuna pellicola
Peso specifico	0,780 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	50 °C
Valore ph	-
Legante	resina siliconica

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 5°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.