

# SCHEMA TECNICA

## IDROPITTURE PER INTERNI

# TEMPIROL

Tempirol è una pittura murale a tempera a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, cariche minerali ed additivi vari. Questi componenti conferiscono al prodotto buon potere coprente, buona pennellabilità, buona dilatabilità.

Il prodotto è particolarmente idoneo per le finiture di superfici murali interne dove non sia necessaria la resistenza al lavaggio che devono apparire di aspetto liscio opaco, non spolvera.

La particolare profumazione all'essenza di limone e la facile applicabilità ne fanno un prodotto idoneo per il fai da te e per l'utilizzatore professionale.

### PREPARAZIONE SUPPORTO

Come descritto nel bollettino tecnico.

### APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: acqua potabile al 30% - 40% secondo assorbimento supporto.

### DATI TECNICI

<b>Resa</b>	8-10 mq/LT
<b>Colori</b>	bianco
<b>Essiccazione</b>	6-8 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
<b>Sopraverniciatura minimo</b>	4 ore a 20°C
<b>Viscosità</b>	16000 ± 2000 mPa. sec. visc. brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
<b>Residuo secco</b>	75% ± 1
<b>Spessore del film</b>	umido: 120 micron secco: 62-67 micron
<b>Peso specifico</b>	1,7 ± 0,05 Kg/Lt a 25°C
<b>Punto di infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Valore ph</b>	8,8
<b>Legante</b>	vinilico

### AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

