

TRANSIT SPART

Spartitraffico - Pittura per asfalto.

Pittura spartitraffico non rifrangente a base di resina acrilica resistente all'usura e all'abrasione di facile utilizzo a rapida essiccazione. Idonea in tutte le verniciature stradali e per l'applicazione in genere su cemento. Ove sia richiesto per avere uno spartitraffico rifrangente basta aggiungere perline di vetro.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo: 5-15% con diluente sintetico o nitro.

Spruzzo: 10-20% con diluente nitro.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	6-8 mq/Lt
Colori	bianco, giallo, azzurro, grigio
Essiccazione	8-10 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	6-8 ore a 20°C
Viscosità	13± 1 secondi con visc. a tazza di efflusso c. din. Ø 4 a 25°C
Residuo secco	60%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 60 micron
Peso specifico	1,67 Kg/Lt ± 1
Punto di infiammabilità	n.b. acetato dietile è infiammabile a -5°C
Valore ph	-
Legante	resina acrilica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 35°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.