

WAG LATEX

Wag Latex è un lattice stirene-butadiene carbossilato in dispersione acquosa e additivi vari, concepito per impiego in sistemi cementizi modificati, che conferiscono al prodotto ottimo potere legante, ottima resistenza agli alcali ed all'acqua.

La minima dimensione delle particelle in emulsione, agevola la penetrazione del prodotto nei pori della superficie murale, che dopo l'evaporazione dell'acqua, crea un film tenace e resistente che arresta lo sfarinamento e favorisce l'aderenza dei prodotti di finitura.

Tali caratteristiche rendono il prodotto idoneo quale fondo di impregnazione o fissaggio per superfici murali interne ed esterne e in sistemi cementizi modificati.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo - Spruzzo: 25% con acqua potabile. In caso di superfici poco assorbenti aumentare leggermente la diluizione.

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/Lt
Colori	liquido bianco
Essiccazione	4-6 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	3-4 ore a 20°C
Viscosità	< 100 cPs
Residuo secco	46% ± 1
Spessore del film	umido: no secco: no
Peso specifico	1 Kg/Lt ± 0,02 a 25°C
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8,5 – 9,5
Legante	stirene - butadiene carbossilato

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.