

WASSER ACRYL BETON

Wasser Acryl Beton è un vetrificante a base acqua formulato con pregiate resine poliuretaniche alifatiche modificate in acqua. Viene usato su mattoncini faccia a vista, pietre in genere, murature in cemento ecc...E' trasparente ad effetto lucido, non assorbe acqua, non è attaccato da salino e da atmosfere corrosive.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo- Spruzzo: acqua al 20% la prima mano – pronto all'uso la successiva. Se necessita diluizione usare acqua potabile.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	8/10 mq/LT
Colori	Trasparente
Essiccazione	1 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	1-2 ore a 20°C
Viscosità	< 1000 cps a 25°C
Residuo secco	40 ± 2%
Spessore del film	il prodotto è penetrante e non forma nessuna pellicola
Peso specifico	1,01 ± 0,02 Kg/Lt
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina poliuretanica alifatica modificata in acqua

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.