WASSER MURAL SATINATO

Wasser Mural Satinato è uno smalto all'acqua idrodiluibile di elevata qualità a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti coloranti selezionati, cariche minerali inerti ed additivi vari.
Lo speciale tipo di legante impiegato conferisce al prodotto ottima resistenza al lavaggio, buon potere coprente, ottima applicabilità e lavorabilità, ottima aderenza.
Queste notevoli caratteristiche rendono il prodotto idoneo per impieghi su superfici murali in cui sia richiesto un elevato grado di lavabilità e un elevata resistenza agli agenti atmosferici; inoltre risulta adatto anche all'impiego in esterni e su i più svariati tipi di supporti. Atossico, non infiammabile e privo di odore sgradevole, resiste al graffio, non trattiene la polvere o lo sporco ed è lavabile con acqua o con comuni detersivi.
Il prodotto è particolarmente idoneo per ambienti industriali del settore alimentare e per le finiture su supporti in legno, plastica, cemento o su superfici murali poste sia all'interno che all'esterno che devono apparire di aspetto satinato perfettamente disteso.

PREPARAZIONE SUPPORTI
Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE
Pennello – Rullo - Spruzzo: diluire con acqua potabile 15% prima mano, 20% seconda mano.

DATI TECNICI

Resa	10-12 mq/Lt
Colori	bianco + colori cartella
Essiccazione	4-6 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	4 ore a 20°C
Viscosità	34000 ± 2000 mPa. sec. visc. di brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	50%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 30-35 micron
Peso specifico	1,29 Kg/Lt
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8,6
Legante	acrilico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.